

краски

РУССКИЙ ЦВЕТ

446116, Россия, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Орджоникидзе, 1А
+7 (846) 373-15-44

Партия № 2817/18 Масса нетто 5000 кг


Дата изготовления 30.09.2018 Масса брутто 5280 кг

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
Эмаль КО-8101 ТУ 6-10-959-75
Цвет Белый

№ п/п	Наименование показателя	Норма для марки	Результат анализа
1	Внешний вид плёнки	После высыхания покрытие должно быть ровным, однородным без оспин, морщин, потёков, и посторонних включений	Соответствует
2	Цвет покрытия эмали	Должна находиться в пределах допустимых отклонений	Соответствует
3	Прочность пленки при ударе на приборе У-2, см, не менее	35	35
4	Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (ВЗ 4) с диаметром сопла 4мм,с, не менее	10-14	10
5	Массовая доля нелетучих веществ, %, не более	20	33
6	Адгезия плёнки, баллы, не более	1	1
7	Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±2) °С, не более	24	24
8	Степень разбавления композиции		
9	Время высыхания до степени 3, при температуре 20°С, ч, не более	2	2

Примечание: Изменение вязкости и образование осадка при хранении продукции не является браковочным показателем. Материал токсичен, огнеопасен, упаковка герметичная. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.

Начальник лаборатории
Краски «Русский Цвет»



(Златоусов П.Л.)